

SOTRAFILM NT LL

MAGNITUDES	VALOR	UNIDAD	NORMA
Espesor	60	galgas	ISO 4591
	15	micras	
Aspecto	Conforme		EN 13655

Propiedades Mecánicas

Esfuerzo de Tracción a la Rotura

MD	41 (>20)	MPa	EN ISO 527-3
TD	38 (>20)	MPa	EN ISO 527-3

Deformación en Tracción a la Rotura

MD	450 (>300)	%	EN ISO 527-3
TD	680 (>300)	%	EN ISO 527-3

Esfuerzo en Tracción a la Fluencia

MD	11 (>9)	MPa	ASTM D638
TD	11 (>9)	MPa	ASTM D638

Ensayo de Caída de Dardo F 50

Cara	85 (>50)	cN	ISO 7765-1
Pliegue	85 (>50)	cN	ISO 7765-1

Propiedades Ópticas

Transmisión Total de Luz Visible	>90	%	EN 2155-5
Difusión		%	EN 2155-9
Termicidad		%	EN 13655

Otras Propiedades

Propiedades Especiales