

FICHA TÉCNICA

SOTRAFILM NG MICRO

MAGNITUDES	VALOR	UNIDAD	NORMA
Espesor	100	galgas	ISO 4591
	25	micras	
Aspecto	Conforme		EN 13655

Propiedades Mecánicas

Esfuerzo de Tracción a la Rotura

MD	34	MPa	EN ISO 527-3
TD	32	MPa	EN ISO 527-3

Deformación en Tracción a la Rotura

MD	450	%	EN ISO 527-3
TD	700	%	EN ISO 527-3

Esfuerzo de Tracción a la Fluencia

MD	11	MPa	EN ISO 527-3
TD	11	MPa	EN ISO 527-3

Ensayo de Caída de Dardo F 50

Cara	190	cN	ISO 7765-1
Pliegue	145	cN	ISO 7765-1

Propiedades Ópticas

Reflexión		%	
Transmisión Relativa de Luz	≤ 1 E-2	%	EN 13655

Otras Propiedades

Propiedades Especiales

Film Microperforado